

Объемная плотность, г/см ³ , не менее	1,85
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	120
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	55
Удельное электрическое сопротивление, мкОм×м, 11-13	
Пористость, %, 13	
Размер зерна 6-8 мкм	
Зольность 500 ppm	